



PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS

LIGAGEL Plus



PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS

LIGAGEL Plus



Promotor de adherencia para revoque nuevos sobre viejos.

Puente de adherencia para la aplicación de todo tipo de morteros cementícios.

Imprimación previa para revoques de cielorrasos sobre superficies de hormigón.

Se recomienda preparar solo la mezcla que se utilice durante el día y mezclar siempre antes de usar. No es recomendable dejar sectores de la superficie con **LIGAGEL PLUS** aplicado por períodos mayores a 4 horas sin aplicar el mortero de terminación. No aplicar sobre superficies metálicas. No aplicar con temperaturas mayores a 30 grados centígrados.

USOS RECOMENDADOS

Promotor de adherencia para revoques nuevos sobre viejos. Puente de adherencia para la aplicación de todo tipo de morteros cementícios, a la cal o a base de yeso (revoques, carpetas y contrapisos). Imprimación previa para revoques de cielorrasos sobre superficies de hormigón.

MODO DE APLICACÍON

Eliminar todas las partes flojas o residuos de la superficie donde se desee aplicar el producto. Verificar que la superficie no contenga manchas o derrames de grasas o aceites. Diluir 1 parte de **LIGAGEL PLUS** en una parte de agua limpia revolver hasta lograr una mezcla homogénea, agregar cemento Portland a la mezcla, (referencia de 400 a 500 gramos de cemento por litro de mezcla), batir preferentemente con batidor de bajas revoluciones hasta eliminar los grumos, aplicar con una brocha sobre la superficie y comenzar la colocación del mortero apenas la superficie pierda el brillo.

RENDIMIENTO

Entre 3 y 5 m2 por litro de mezcla (**LIGAGEL PLUS** + AGUA + CEMENTO) dependiendo de la absorción del sustrato donde se aplique.

